

# FLOOR SHIELD

## Lamination Film

### COLD Heavy Tex

#### FLOOR SHIELD Cold Heavy Tex FSCHT.200

フロシールド コールドヘビーテックスはワニ革のようなユニークな面質が特徴の塩ビ基材のフロア用ラミネートフィルムです。フィルムは200 $\mu$ mの厚手塩ビで防滑加工も施されており、フロア用途での使用に最適です。また、その独特の面質を活かし、バナーやPOP、マウスパッド、アルバム表紙など様々な用途に使用できます。

#### アプリケーションガイド

水性、溶剤インクでのインクジェットプリント、屋内フロアグラフィックス、屋内POPや、マウスパッド等への加工に最適

#### ラインアップ

456226	FloorShield Cold Heavy Tex	FSCHT.200	1350mm x 30m
--------	----------------------------	-----------	--------------

#### 物質特性

ベース	フィルム基材	PVC
	厚み	200 $\mu$ m
接着層	接着剤	ソルベント系アクリル粘着剤
	厚み	30 $\mu$ m
セパレーター	ベース	片面シリコンコート紙
	厚み	160 $\mu$ m

保管条件 温度15 $^{\circ}$ C $\sim$ 30 $^{\circ}$ C、湿度50%

※上記データや、耐候年数は測定値、基準値であり保証値ではありません。使用の際は十分なテストを行ってからご使用ください。

#### 使用上の注意点

- フィルムは縦置きで保管し、横置きで長時間保管しないでください。
- 保管していたフィルムが冷えていた場合には、フィルムが通常の室温に戻ってからご使用ください。一般的に、温度の低い場所で保管されたフィルム全長が通常の室温に戻るまで48時間程度必要になります。
- ヒーター機能の付属されたラミネーターをご使用の場合、特に冬場などにおいては、ヒーターの温度を32 $^{\circ}$ Cから49 $^{\circ}$ C程度にして加工すると、糊のなじみ時間を短縮することができます。
- ラミネート加工したプリントは、ラミネート面を外側にして巻いてください。

 JetGraph co.,ltd

販売推進部 S&Dマーケティング

東京都墨田区業平2-19-1

TEL 03-3621-6077 FAX 03-3621-8510

<http://www.jetgraph.jp>

※本シートに記載されている会社名、商品名は当社の商標および登録商標です。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。