

# JetShield

## Lamination Film

### Cold UV-E Satin

#### JetShield Cold UV-E Satin JSCS.E.75

ジェットシールド コールド UV-E サテンは屋外長期用途に最適な高品質塩ビフィルムを基材に使用したサテン面質ラミネートフィルムです。粘着剤には製造時にVOC（揮発性有機化合物）が発生しない水性粘着剤を採用しており、高い環境対応性が特徴です。

また、粘着特性を向上させることによりUVプリントへのラミネート加工にも対応しています。

#### アプリケーションガイド

水性、溶剤、UVインクでのインクジェットプリント、屋外用看板・ディスプレイ、屋内用ポスターやPOPへの加工に最適

#### ラインアップ

456711	JetShield Cold UV-E Satin	JSCS.E.70	775mm x 50m
456712	JetShield Cold UV-E Satin	JSCS.E.70	1040mm x 50m
456714	JetShield Cold UV-E Satin	JSCS.E.70	1300mm x 50m
456804	JetShield Cold UV-E Satin	JSCS.E.70	1400mm x 50m
456716	JetShield Cold UV-E Satin	JSCS.E.70	1550mm x 50m

#### 物質特性

ベース	フィルム基材	PVC
	厚み	75 $\mu$ m
	破断荷重	縦方向：21N/15mm、横方向：21N/15mm（DIN EN ISO 527-3、速度50mm/min）
	引裂き時の伸長	縦方向：130%、横方向：150%（DIN EN ISO 527-3、速度50mm/min）
接着層	引裂き抵抗	縦方向：19N/mm <sup>2</sup> 、横方向：19N/mm <sup>2</sup> （DIN EN ISO 527-3、速度50mm/min）
	接着剤	水性アクリル系
	pH値	約7.0
セパレーター	接着強度	10分経過時：8.0N/25mm、24時間経過時：17.0N/25mm（AFERA 4001）
	ベース	片面シリコンコート紙
	厚み	54 $\mu$ m
保管条件	重量	65gsm
	保管条件	温度18℃～25℃、湿度40%～65%
保管期間		2年

※上記データや、耐候年数は測定値、基準値であり保証値ではありません。使用の際は十分なテストを行ってからご使用ください。

#### 使用上の注意点

- ・フィルムは縦置きで保管し、横置きで長時間保管しないでください。
- ・保管していたフィルムが冷えていた場合には、フィルムが通常の室温に戻ってからご使用ください。一般的に、温度の低い場所で保管されたフィルム全長が通常の室温に戻るまで48時間程度必要になります。
- ・ヒーター機能の付属されたラミネーターをご使用の場合、特に冬場などにおいては、ヒーターの温度を32℃から49℃程度にして加工すると、糊のなじみ時間を短縮することができます。
- ・ラミネート加工したプリントは、ラミネート面を外側にして巻いてください。

 JetGraph co.,ltd

販売推進部 S&Dマーケティング

東京都墨田区業平2-19-1

TEL 03-3621-6077 FAX 03-3621-8510

<http://www.jetgraph.jp>

※本シートに記載されている会社名、商品名は当社の商標および登録商標です。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。