

『合成紙タックプラス3』

Synthetic Paper Tac Plus 3

CJ-PST3



〒130-0002 東京都墨田区業平2-19-1

ジェットグラフ『合成紙タックプラス3』は、色のりの良さと白色度の高さが特徴の、合成紙・強粘着タイプの糊付きメディアです。糊面はグレー色で裏透けを防止し、セパレートには紙セパを使用しています。染料/顔料インクに対応し、多くのインクジェットプリンタでお使いいただけます。当社商品である合成紙メディア『合成紙プラス3』と同面質メディアです。

製品仕様

商品コード	商品名	サイズ
423365	JETGRAPH 合成紙タックプラス3	1067mm幅 x30M
423366		1270mm幅 x30M

厚さ : 140 μ m (セパ含み: 290 μ m) 梱包 : 1本毎、ダンボール箱入
基材 : PP合成紙 コア : 3インチ径
粘着剤 : アクリル系グレー糊・強粘着 厚み 25 μ
接着力 : ステンレス板/180度 Peel 初期値→11.7N/25mm 貼付後 24時間→13.2N/25mm
ボールタック: No.12 (J DOW 法)
保持力 : ステンレス板 ズレなし (mm/3,600秒)

ガイド

- ・屋外サイン
- ・展示会
- ・展示会装飾
- ・屋内ディスプレイ

etc

対応プリンタ

HP	: DesignJetシリーズ
EPSON	: PX・MC・PM・SC各シリーズ
Canon	: PROシリーズ
その他各社水性インクジェットプリンタに対応	

注意点

イ ン ク : 耐水性・耐光性を重視される場合、顔料インクをお使いください。長期展示・水気/傷などに考慮し、ラミネート加工をお勧めします。

ラミネート : 印字面をスクラッチや汚れ・水から守る為には、ラミネートフィルムの利用が最適です。
片面をラミネート加工時、ラミネートをした面にカールする場合がございます。ラミネート加工は、印字後1昼夜、十分に乾燥させてから行ってください。屋外・湿気の多いところでは、必ず両面ラミネート加工を願います。

保 管 時 : プリンタにセットしたまま放置しますと、メディアの性能劣化の原因となります。使用後は必ず箱に戻し、乾燥した冷暗所で保管願います。(保存環境 気温: 10~50℃ 湿度: 10~80%)