

FLOOR SHIELD

Lamination Film

COLD Ultra Tex

FLOOR SHIELD Cold Ultra Tex FSCUT.100

フロアシールド コールド ウルトラテックスは塩ビを基材に使用したエンボス面質フロア用ラミネートフィルムです。フィルムへは防滑性能が付与されておりフロア用途でも安心して使用いただけます。フィルムと粘着剤の両方にUV安定剤を添加しており、印刷物を紫外線によるダメージから保護します。粘着剤には製造時にVOC（揮発性有機化合物）が発生しない水性粘着剤を採用しており、高い環境対応性が特徴です。

アプリケーションガイド

水性、溶剤インクでのインクジェットプリント、屋内フロアグラフィックス、屋内POPや、マウスパッド等への加工に最適

ラインアップ

456206 JetShield Cold Ultra Tex FSCUT.100 1300mm x 50m

物質特性

ベース	フィルム基材	PVC
	厚み	100 μ m
	屋外耐候性	3年
接着層	接着剤	水性アクリル系
	厚み	25 μ m
	接着強度	20分経過時：11.0N/25mm (FTM1)
セパレーター	ベース	片面シリコンコート紙
保管条件		温度18 $^{\circ}$ C～25 $^{\circ}$ C、湿度40%～65%

※上記データや、耐候年数は測定値、基準値であり保証値ではありません。使用の際は十分なテストを行ってからご使用ください。

使用上の注意点

- ・フィルムは縦置きで保管し、横置きで長時間保管しないでください。
- ・保管していたフィルムが冷えていた場合には、フィルムが通常の室温に戻ってからご使用ください。一般的に、温度の低い場所で保管されたフィルム全長が通常の室温に戻るまで48時間程度必要になります。
- ・ヒーター機能の付属されたラミネーターをご使用の場合、特に冬場などにおいては、ヒーターの温度を32 $^{\circ}$ Cから49 $^{\circ}$ C程度にして加工すると、糊のなじみ時間を短縮することができます。
- ・ラミネート加工したプリントは、ラミネート面を外側にして巻いてください。

 JetGraph co.,ltd

販売推進部 S&Dマーケティング

東京都墨田区業平2-19-1

TEL 03-3621-6077 FAX 03-3621-8510

<http://www.jetgraph.jp>

※本シートに記載されている会社名、商品名は当社の商標および登録商標です。

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。