

gudy window

Technical Information

➤ Technical Data

➤ 基材:

フィルムタイプ:	PET		
厚さ [μm]:	23 \pm 2	approx. 1mil	
重さ [g/m^2]:	32 \pm 2		
引裂強度 [N/15mm]:	タテ: > 50 \pm 20	ヨコ: > 60 \pm 20	DIN 53112, 50mm/min
伸度 [%]:	タテ: > 85 \pm 15	ヨコ: > 77 \pm 10	DIN 53112, 50mm/min
引張強度 [N/mm ²]:	タテ: > 150 \pm 15	ヨコ: > 170 \pm 15	DIN 53112, 50mm/min

➤ 粘着剤 1:

粘着剤タイプ:	ソルベントフリーポリアクリレート		
pH 値:	約 7,0		
粘着強度[N/25 mm]:	10 分: > 6.0	24 時間: > 10,0	AFERA 4001

➤ ライナー1:

タイプ:	クラフトペーパー(両面シリコンコート)		
厚さ [μm]:	75 \pm 5	約. 3 mil	
重さ [g/m^2]:	93 \pm 5		
剥離力 [mN/cm]:	15 - 60	スピード 300 mm/min	

➤ 粘着剤:

粘着剤タイプ:	ソルベントフリーポリアクリレート		
pH 値:	約 7,0		
粘着強度[N/25 mm]:	10 分: > 0.5 \pm 0.25	24 時間: > 0.9 \pm 0.6	AFERA 4001

➤ ライナー:

タイプ:	低密度ポリエチレン(エンボス加工)		
厚さ [μm]:	110 \pm 12	約. 4 mil	
重さ [g/m^2]:	66 \pm 5		
剥離力 [mN/cm]:	20 - 110	スピード 300 mm/min	

➤ その他:

取扱/保管環境:	18° to 25°C ; 40 to 65% RH		
保管期限 [年]:	1		

All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014