



DTF Film HIGH DEFINITION

**B-FLEX**  
HEAT TRANSFER VINYL


 MADE IN ITALY

高い安全性はそのままに、  
より高精細・高品質で作業効率が向上した  
DTFフィルムへとアップデート



 **OEKO-TEX®**  
STANDARD 100 認証


 **REACH規則 (EC)**  
No 1907/2006/EUに適合



他社製品



B-FLEX HD DTF Film



洗濯堅牢度 4-5級取得。  
洗濯に強く、他社製品と比べても色落ちしにくいのが、  
特長です。特に、色落ちしやすいブラックインクでも鮮やかさを保ちます。

4ptの文字、1ptの細線でも欠けることなく転写できます。  
DTF転写は苦手とされているキャンバス生地でも欠けることなく転写できます。

※小さい文字や細線などをプリントする場合は白地の削り幅を最小にしてください



Manufactured in ITALY



**B-FLEX**  
HEAT TRANSFER VINYL

## DTF Film HIGH DEFINITION

「品質」と「安全性」に優れた  
B-FLEX社製イタリアンメイドDTFフィルム



 **OEKO-TEX®  
STANDARD 100** 認証

 **REACH規則 (EC)  
No 1907/2006/EUに適合**

### INSTRUCTIONS

- 1** DTFフィルムにプリントし、  
ホワイトインクが乾かないうちに  
手作業orパウダーシェイカーで  
DTFホットメルトパウダーを塗布
- 2** オープンまたはシェイカーでパウダーを溶解  
※オープン温度は最大145℃まで  
※溶解温度、時間はご使用のDTFオープン、ホットメルトパウダー  
によって異なります
- 3** 熱転写プレス  
転写温度：130～160℃※  
転写時間：8～10秒※  
ライナー剥離：ホット剥離  
※生地によって変えてください
- 4** シリコンペーパーでプリント面を保護して、  
5～8秒程度仕上げプレスをしてください

### TECHNICAL FEATURES

- フィルムの厚さ：75μ
- 両面マット仕上げ
- ホットメルトパウダーの溶融温度：90℃～130℃※
- 転写温度：130℃～160℃※
- 転写時間：8～10秒※
- ライナー剥離：ホット剥離
- 初回洗濯：24時間後（衣類を裏返して洗濯する）
- 洗濯温度：40℃
- 乾燥機：デリケートコース

※DTFオープンやホットメルトパウダーの種類、プリンターやインクによって異なります。  
※漂白剤、柔軟剤およびその他の化学薬品は使用しない

Manufactured in ITALY



OEKO-TEX® ECO PASSPORT 認証取得の  
**B-FLEX DTF HOT MELT POWDER**と  
合わせて使うことで、より安全性の高い製品、  
作業環境を生み出すことができます。



DTFの世界は新しく、変動要素が数多くあります。最初は理由がよく分からずに問題が発生する可能性がありますので、その際は是非ご相談ください。  
20年以上にわたる大判プリンタービジネスと近年需要が増えている昇華転写、ガーメントプリンターの販売で培った経験を活かし、一緒に問題を解決していきます。

B-Flex Italia Srl 正規代理店

**ジェットグラフ株式会社**

<https://www.jetgraph.jp/>

本社：〒130-0002 東京都墨田区業平 2-19-1  
営業所：東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・広島・福岡  
Mail：support@jetgraph.jp

 jetgraph\_official  jetgraphofficial  @jetgraph\_ogbs  @jetgraphofficial